

## PINTURA DI COLORE® TIPO III

### La pintura Vinylico acrílico de uso interior de alto cubrimiento

#### **DESCRIPCIÓN:**

Pintura acrílica silanizada económica de acabado mate para uso interior, diluible con agua, de fácil aplicación y secado rápido. Esta pintura no es tóxica, ni inflamable.

**Cumple con especificaciones ICONTEC 1335 para pinturas tipo III Y CON LA RESOLUCIÓN 1154 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.**

#### **USOS:**

Para aplicación en interiores de obras y edificaciones, generalmente se usa para la decoración y protección económica de cielos rasos y muros. Recomendada para uso interior. Se usa en primeras manos o como acabado final.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Pintura no lavable.
- Acabado terso y mate
- colores resistentes a rayos ultravioleta que garantizan alta retención del color sin deteriorarse, ni amarillentarse.
- Alto poder cubriente y rendimiento.
- Excelente adherencia que garantiza cubrimiento sin desprenderse.
- Aspecto viscoso.
- Muy buena brochabilidad.
- Fácil aplicación y nivelación.
- Excelente relación costo beneficio.
- Gran variedad de colores pasteles.

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

La superficie debe de estar seca, libre de polvo, grasa, y pintura deteriorada la cual se debe retirar con espátula.

Antes de pintar se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que afectan el acabado con **ESTUCO PLÁSTICO**.

**Los acabados deteriorados** se deben eliminar completamente.

**En superficies con pintura en buenas condiciones:** si es mate se limpia y se seca bien. Si la pintura es brillante, se lija suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo.

### **APLICACIÓN:**

Se revuelve bien **PINTURA DICOLORE® TIPO III** con espátula limpia para obtener la uniformidad necesaria. Es recomendable preparar solo la cantidad que se requiera preparar.

Diluya con agua y agite hasta obtener la consistencia adecuada para el trabajo que va a realizarse:

### **DILUCIÓN:**

Para brocha ó rodillo 10 - 15 % de agua.

Para pistola con ó sin aire diluir con agua hasta obtener una viscosidad adecuada.

### **LIMPIEZA**

Limpiar los utensilios con agua.

### **RENDIMIENTO:**

En obras nuevas sobre bloque ó revoque (dos manos) sin estuco 8 a 15 m2 por galón dependiendo de la porosidad.

En obras nuevas sobre estuco (tres manos) de 25 a 35 m2 por galón para colores claros y de 20 a 25 m2 por galón para colores oscuros.

Aplicación sobre color similar (dos manos) 45 a 55 m2 por galón.

Aplicación sobre color diferente (tres manos) de 35 - 45 m2 por galón. Puede variar algo según el color.

Los rendimientos pueden ser mayores cuando se usa **ESTUCO PLASTICO**

El método de aplicación es con brocha, rodillo, pistola convencional o airless.

Para segundas manos esperar aproximadamente dos horas.

*Di colore*

N T U R A S

NUEVO

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACABADO	MATE
ESPESOR RECOMENDADO	25 a 75 MICRONES.
ADHERENCIA	Aceptable
METODO DE APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO O AIRLESS
AJUSTADOR PARA LA DILUCION	AGUA POTABLE
DILUCION PARA PRIMERAS MANOS	HASTA UN 25%
SECAMIENTO A 25oC Y HUMEDAD RELATIVA DEL 60%	3 a 4 horas.
PARA APLICAR EL ACABADO FINAL	12 horas
COLOR	BLANCO
FINURA DE MOLIENDA	5 A 7 HEGMAN
SOLIDO POR PESO TEORICO	55 %
PESO POR GALON	5,6 ± 0.1 Kgs.
VISCOSIDAD STORMER	ENTRE 115 Y 120 KU
RENDIMIENTO TEORICO (SIN PERDIDAS) A UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 25,4 MICRONES (1MILS)	58 m /gl.
RELACION DE CONTRASTE	98.2%
GRADO DE BLANCO	89% A 92 %
LAVABILIDAD	MAYOR AL 80 %
BRILLO ESPECULAR (600 - 16H.)	NO DEFINIDO
RESISTENCIA AL AGUA	NO DEFINIDA
RESISTENCIA AL ALCALIS	CUMPLE NTC - 1114

### **PRECAUCIONES:**

Evite el contacto con los ojos; si esto ocurre, lávese con agua abundante durante varios minutos.

Esta pintura no es un producto tóxico, pero puede causar irritaciones leves en la boca y en las vías gastro – intestinales en caso de ingestión.

Después de usar el producto, lávese con agua y jabón para remover la pintura de la piel; igualmente los equipos usados para evitar su deterioro.

### **PINTURA DI COLORE® TIPO III**

DI COLORE TIPO II ® cumple con la norma Colombiana lcontec1335 para pinturas a base de agua emulsionadas Tipo III Y LA RESOLUCION 1154 DE LA SUERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Para mayor información comunicarse con el departamento técnico de DI COLORE al 3224252 ó al e- mail: DI COLORE7@hotmail.co

### **RECOMENDACIONES**

La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia, los productos tal como se venden cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante no se responde por variación en el método de empleo, condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto este vencida, o si son utilizados en forma que afecte la salud o, cualquier patente propiedad de otros.

En la obra para efectos prácticos se sugiere que se hagan los ensayos respectivos, dadas las diferencias de los materiales, sustratos y condiciones particulares, por lo cual, no se infiere garantía respecto a la comercialización de particulares u obligaciones derivadas de relaciones legales que se derivan de la Información consignada en este documento o de otras recomendaciones escritas o verbales.